

# AVI PERFORM ACTIV – Peinture Fer



## SUPPORTS

Idéal pour les métaux ferreux et non ferreux (fer, acier, zinc, alu, galva, cuivre, nickel, laiton...excepté inox) : portails, barrières, grilles, clôtures, portes, volets, mobiliers de jardin...

## DESTINATION Intérieur - Extérieur

## OUTILS Rouleau laqueur ou pinceau

## PROPRIETES

**AVI Perform Activ Peinture Fer** est une laque glycéro Premium anti-corrosion directement applicable sans sous-couche sur métal neuf ou ancien, même rouillé.

Protection exclusive AVI Perform Activ Peinture Fer:

- **Haute résistance** aux climats extrêmes et aux UV dans le temps
- **Bouclier anti-pluie** : Film hydrophobe pour une parfaite étanchéité des supports
- **Garantie jusqu'à 7 ans** de bonne tenue du film, sous réserve de la bonne préparation du support et respect des conseils d'application tels que mentionnés sur l'emballage. Garantie limitée au seul remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du pot.

## PREPARATION

### Bien préparer son support :

Les fonds doivent être sains, propres et secs.

### Sur fer neuf:

Dégraissier à l'aide d'un dégraissant adapté (exemple : eau et produit vaisselle) jusqu'à ce que les points de rouille apparaissent au séchage sur la totalité des surfaces. Si aucun point de rouille n'apparaît c'est que le fer est vernis ou insuffisamment dégraissé.

### Sur fer rouillé :

Enlever toute la rouille non adhérente à l'aide d'une brosse métallique.

### Sur fer déjà peint ou vernis :

Enlever les écailles de l'ancienne peinture et les éventuelles traces de rouilles non adhérentes à l'aide d'une brosse métallique. Dépouler les surfaces satinées ou brillantes à l'aide d'un abrasif à l'eau. Appliquer AVI Perform Activ Fer au pinceau ou au rouleau laqueur glycéro. Appliquer en deux couches fines avec 24 heures d'intervalle. Pour une protection optimale, appliquer une 3ème couche.

### Sur métaux non ferreux déjà peints :

Enlever les écailles d'anciennes peintures

## APPLICATION

**Matériel** : Rouleau laqueur et pinceau

**Séchage** : La peinture est sèche au toucher après 6h, recouvrable après 24 heures.

**Nettoyage des outils** : Nettoyer les taches et le matériel au white spirit.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
<b>Nature de la résine</b>		Glycéro
<b>Sec au toucher</b>	T 20°C	6 heures
<b>Recouvrable</b>	T 20°C	24 heures
<b>Aspect</b>		Brillant
<b>Hauteur de brillance</b>	Angle 60°	60% à 80%
<b>Dilution</b>		White Spirit
<b>Rendement</b>	NFT 30-073	0.5L +/- 8m <sup>2</sup> 2L +/- 32m <sup>2</sup>

**Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4a**

## CONDITIONS D'APPLICATION

Bien remuer la peinture avant emploi avec une spatule plate.

En extérieur, appliquer par une température idéale comprise entre 15°C et 35°C par une hygrométrie inférieure à 75%.

Ne pas appliquer par temps humide ou risque de pluie dans les heures qui suivent l'application du produit, ni en plein soleil, la peinture serait fragilisée.

Ne pas appliquer en épaisseur, la peinture ne pourrait pas sécher correctement, le film de peinture resterait mou sensible à l'humidité et pourrait friser.

Ne pas appliquer sur support chaud ou condensant.

En intérieur, bien aérer et ventiler par courant d'air après l'application.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

## PRECAUTIONS D'USAGE

Attention : Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces