

AVI PERFORM ACTIV

Sous-Couche Universelle



SUPPORTS

Plaque de plâtre, ciment, bois, métal, PVC, anciennes peintures même glycéro

DESTINATION

Intérieur

OUTILS

Pinceau, rouleau fibres 12 mm

AVI Perform Activ® vous accompagne dans tous vos projets peinture grâce à des formules Hautes Performances spécialement conçues et testées pour un résultat parfait et durable dans le temps.

AVI Perform Activ® Sous-Couche Universelle est une sous-couche Premium spécialement conçue pour réguler et bloquer les différences d'absorption des fonds. Elle favorise l'adhérence de la finition pour un rendu final impeccable.

PROPRIETES

- Haute adhérence multi-support** : riche en résine pour une forte adhérence sur plaque de plâtre, ciment, bois, métal, PVC, anciennes peintures même glycéro
- Bloque les fonds** : spécialement formulé pour réguler les différences d'absorption des fonds et uniformise le support.
- Ultra opacifiant** : masque les imperfections grâce à son haut pouvoir opacifiant.

PREPARATION

Le support et les enduits doivent être propres, parfaitement secs à cœur, exempts de moisissures et de plastifiant. Eliminer les éventuelles parties non adhérentes et toutes traces de taches grasses. Reboucher les micros fissures et les trous avec un enduit mastic approprié, puis bien laisser sécher. Brosser et dépoussiérer (l'utilisation d'un aspirateur est la plus efficace).

APPLICATION

- La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant et pendant l'utilisation avec une spatule plate. Appliquer en une seule couche non diluée.
- Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond (ou à rechampir).
- Pour les murs, charger généreusement le rouleau et appliquer de façon régulière et homogène, de haut en bas, sans appuyer en une seule couche. La sous-couche est sèche au toucher en 30 min et recouvrable après 6 heures.

Spécial plafond : Délimiter le plafond en zone de 1mx1m. Appliquer toujours sur la largeur du plafond sans croiser et finir en lissant vers la lumière.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Acrylique
Sec au toucher	T 20°C	30 min
Recouvrable	T 20°C	6 heures
Aspect		Mat
Rendement		10m ² /litre
Conditionnement		0,5l-2,5l-5l

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

Matériel : Utiliser un rouleau fibres 12mm ou un pinceau. Pour une application au pistolet, se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois pulvérisé, les qualités intrinsèques du produit sont modifiées (rendement, opacité...) selon les épaisseurs déposées.

Séchage :

Sec au toucher en 30 min environ. Attendre 6 heures avant d'appliquer la couche de finition.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en lavant à l'eau tiède savonneuse.

PRECAUTIONS D'USAGE

Travailler dans une pièce bien ventilée. Conserver à l'abri du gel, 12 mois dans son emballage d'origine entamé. Conserver les emballages soigneusement fermés.

Pour un usage pistolet : ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Eliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du (de la) mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n°CE 247-0500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n°CE 220-239-6] (3 :1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/l(2010). Ce produit contient maximum 30g/l COV. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.