

AVI PERFORM ACTIV FAÇADE 2EN1



Date : 2015 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Acrylique modifiée
Sec au toucher	T 20°C	1 Heures
Recouvrable	T 20°C	24 Heures
Aspect		Mat
Dilution		Eau
Rendement	NFT 30 - 073	10 m ² /L

Valeur limite UE (cat A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient moins de 30g/l.

SUPPORTS

Maçonnerie extérieure, façade enduit ciment, mortier, crépi fin, anciennes peintures...

DESTINATION

Extérieur

OUTILS

Rouleau spécial façade fibres de 18mm Synthétiques ou pinceau

PROPRIÉTÉS

AVI Perform Activ Façade 2 en 1 est une peinture directe avec une excellente adhérence pour façade brute ou peinte, sur fond lisse ou structuré pour une protection exclusive de votre façade et sous-bassement.

Grâce à sa formule 2 en 1 sous couche intégrée, elle est à la fois garnissante et opacifiante :

→ 1 seul produit :

- sur support brut : 1 couche en guise de sous-couche et 1 couche en guise de finition.
- sur support peint : 1 couche de finition

Spécialement conçue pour une protection extrême, AVI Perform Activ Façade 2 en 1 vous assure une très haute tenue aux UV et aux agressions climatiques tout en vous apportant un grand confort d'application.

Performances :

Formule 2en1 avec sous-couche intégrée - Technologie siloxane
Protection exclusive AVI Perform Activ :

1. Résistance extrême aux agressions climatiques : Film hydrophobe pour une parfaite étanchéité des murs extérieurs aux pluies battantes.
2. Très haute tenue aux UV : Résistance dans le temps
3. Résistance renforcée contre les micro-organismes tels que les algues, mousses, lichens et champignons

GARANTIE jusqu'à 15 ANS de la bonne tenue du film sous réserve de la bonne préparation du support et respect des conseils d'application tels que mentionnés sur l'emballage. Garantie limitée au seul remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du pot.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Si votre façade est recouverte d'un enduit ciment neuf : attendre 1 mois minimum avant tous travaux.

Les étapes de préparation suivantes sont inévitables pour avoir un résultat de qualité.

Etape 1 : Eliminer ou traiter les clous, vis ou résidus de métaux ferreux ancrés dans la façade. Sur les enduits ciments en particulier, égrener avec une lame dure (couteau à mastic large par exemple) pour enlever les aspérités.

Etape 2 : Brosser pour supprimer les particules non adhérentes.

Etape 3 : Traiter avec un antimousse en insistant sur les expositions sud-ouest et le bas du mur. Le laisser agir le temps nécessaire (se référer aux indications présentes sur l’emballage).

Etape 4 : Laver au jet d’eau ou avec un appareil haute pression (maxi 40 bars) jusqu’à l’obtention d’un mur propre. Après le nettoyage à l’eau, attendre que la façade soit sèche (une semaine minimum par beau temps).

Etape 6 : Effectuer toutes les réparations nécessaires d’enduit jusqu’à l’obtention d’un mur sain à l’aide d’un mastic Acrylique spécial façade

Etape 7 : Bien laisser sécher avant toute application (un mois sera nécessaire si les réparations ont été effectuées avec un enduit ciment).

APPLICATION

Une fois votre façade préparée, vous pouvez commencer vos travaux de peintures. Appliquer en une seule couche sur les anciens revêtements (crépi, peinture,...) et en deux couches sur support non recouvert (Laisser sécher 24h minimum par temps sec entre les deux couches).

La peinture est prête à l’emploi.

Avant utilisation, bien remuer avec une spatule plate. Charger généreusement le rouleau et appliquer en une seule couche pure (sans dilution) de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d’une fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l’application en lissant toujours dans le même sens. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage. Appliquer en totalité sur le pan de mur et ne s’arrêter que sur une zone de rupture naturelle (angle ou descente d’eau pluviale). L’application ne doit pas être réalisée en plein soleil ou sur un support chaud.

Matériel :

Utiliser un rouleau texturé à poils longs 18mm de fibres synthétiques et un pinceau rond pour les zones peu accessibles. Pour une application au pistolet, se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois pulvérisé, les qualités intrinsèques sont modifiées (protection, résistance ...) selon les épaisseurs déposées. Pour une résistance optimum, appliquer en respectant le rendement indiqué sur l’emballage.

Nettoyage des outils :

Nettoyer vos outils dès la fin de l’application, en enlevant préalablement l’excès de peinture avec une spatule et en les lessivant à l’eau tiède et au savon.

Séchage :

Sec au toucher en 1h environ. Recouvrable après 24h de séchage. Les propriétés définitives s’obtiennent après 20 jours de séchage à cœur.

Précautions d’emploi :

Ne pas appliquer sur une façade horizontale. Ne pas appliquer sur une façade dont l’inclinaison est supérieure à 10% par rapport à la verticale. Ne pas appliquer en plein soleil, sur un support chaud ou par temps humide (taux d’humidité supérieur à 70%). Vérifier auprès de la météo, l’absence de pluie pendant 48 heures. Le matin, appliquer la peinture sur les faces exposées sud et ouest. L’après-midi, appliquer sur les faces nord et est.

Précautions d’usage :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Éviter le rejet dans l’environnement. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1); Peut déclencher une réaction allergique.

Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs, 12 mois entamé dans son emballage d’origine.

Pour un usage pistolet : Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.